Adicuarzo

Endurecedor de Pisos de Hormigón.

DESCRIPCION

ADICUARZO es un endurecedor en polvo, formulado con agregados de cuarzo y aditivos especiales que generan altísimas resistencias al tráfico, impacto y a la abrasión.

USOS

Se utiliza para endurecer y dar resistencia a pisos de hormigón o morteros ya sea en interiores o exteriores principalmente en bodegas, fábricas, parqueaderos, rampas, talleres, edificios públicos, zonas de carga y descarga, etc.

MODO DE EMPLEO

- La superficie a tratar debe estar en su nivel definitivo y el hormigón colocado debe mantenerse aún en estado fresco.
- ADICUARZO viene listo para usar, sólo se debe espolvorear uniformemente sobre la superficie y esperar a que se humedezca para proceder a incrustarlo con paleta de madera o alisador de superficies. mejores resultados curar la superficie con CURINSOL.

DOSIFICACION

Tráfico liviano 3 kg/m2 Tráfico mediano 4-6 kg/m2 Tráfico pesado 7-10 kg/m2

BENEFICIOS

- Aumenta la resistencia al desgaste.
- Mayor vida útil de los pisos.
- Superficies más lisa y limpias, pues el desprendimiento de polvo es inexistente.
- Mayor resistencia al ataque de aceites.



ADITEC ECUADOR

Durán.- Vía Durán Tambo Km 5, Solar 3, Área Industrial Las Brisas - PBX: (04) 602 6090 – 602 6089 Quito.- Nazareth OEI – 166 y Melchor Toaza - PBX: (02) 280 4400 – 280 8776



PRECAUCIONES

- No agregar más agua a la superficie para incrustar el ADICUARZO, el producto solo debe humedecerse con el agua que asciende del hormigón.
- Este producto sólo puede aplicarse antes de iniciar el fraguado del hormigón.
- utiliza ADICUARZO con color se Cuando se recomienda usar como mínimo 6 kg por cada m² para garantizar uniformidad.

PRESENTACION

Saco de 25 kg.

Colores: gris claro, gris obscuro, rojo, verde obscuro, verde claro y azul.

ALMACENAMIENTO

Un año a partir de la fecha de fabricación, en un sitio fresco y bajo techo y seco, en su saco original perfectamente cerrados.

CODIGOS R Y S:

R22/R25 - S2/S26

HT - 063 - 2021

ADITEC ECUATORIANA Cía. Ltda. mantiene la alta calidad de sus productos y procesos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo.





Durán.- Vía Durán Tambo Km 5, Solar 3. Área Industrial Las Brisas - PBX: (04) 602 6090 - 602 6089 Quito.- Nazareth OEI – 166 y Melchor Toaza - PBX: (02) 280 4400 – 280 8776

